

GARÁŽOVÁ VRATA NOVOFERM Z MASIVU

Instrukce pro skladování a ošetřování sekčních a výklopných dřevěných vrat

Přírodní povrch dřevěných vrat musí být ošetřen následovně:

1. Vrata mohou být skladována pouze v suchých a dobře větraných prostorech.
2. Povrch vrat musí zákazník nejpozději do 4 týdnů od dodávky opatřit **z vnější i vnitřní strany** pigmentovým povrchovým nátěrem ve středních barevných odstínech.
3. Doporučujeme, aby nátěr byl proveden buď odbornou firmou anebo přesně podle návodu výrobce nátěrové hmoty.
4. Obsah vlhkosti dřeva by neměl přesáhnout 15%.
5. **Důležité:** Dřevo musí být opatřeno nátěrem z obou stran a na všech koncích, jelikož může absorbovat vlhkost ze všech stran.
6. Volba středních barvených odstínů značně prodlužuje časový interval až do dalšího udržovacího nátěru.
7. Doporučujeme nepoužívat nátěry zaslepující dřevěné póry nebo extrémně tmavé transparentní fermeže a laky.
8. **Pro instalaci vrat musí být garáž omítnutá, suchá a dobře větraná.**
9. Při nezbytných dodatečných pracích chraňte vrata fólií uchycenou mezi paticí a vraty. Voda z omítek, cementu nebo nátěrové práce mohou způsobit odbarvení dřeva.
10. Pokud by při dodatečných pracích při instalaci vrat mohlo dojít k jejich navlhnutí, musí vrata zůstat po několik dnů otevřená, jelikož v opačném případě dřevo vstřebá téměř všechnu vlhkost.
11. V závislosti na lokálních atmosférických podmínkách musí být vratům dána další vrstva nátěru ve vhodných intervalech.